

BrazeTec

キュープロブレイズ

ろう材	組成重量 (%)				溶融範囲 °C	コメント
	Cu	Sn	Ni	P		
BrazeTec						
BrazeTec CPO 600	76	15	4	5	590 - 600	ろう材の粉末
BrazeTec CWT 600	-	-	-	-	-	水ベースのバインダー
BrazeTec CTF 600	76	15	4	5	590 - 600	熱可塑性ペースト
BrazeTec CSF600	76	15	4	5	590 - 600	フィン用ペースト
BrazeTec CST 600	76	15	4	5	590 - 600	チューブ用ペースト
BrazeTec CSH 610	BrazeTec CPO 600 と類似しております					プレート用ペースト

お問い合わせ先：

ユミコアジャパン株式会社

テクニカルマテリアル ロー付け材料

東京 Tel 03-5413-9338 Fax 03-5413-9313