

黄銅ろう材

ろう材 タイプ	組成重量 (%)							溶融 範囲 °C	比重 g/cm ³	規格 DIN 8513 Sheet 1	JIS (相当品*) Z3262-77	応用範囲	母材
	Cu	Sn	Fe	Mn	Si	Ni	Zn						
EW	58.5	0.90	0.35	0.17	0.10	-	残	885-8 95	8.39	S-SoMs 2.0531	BcuZn3	Mn 入り 黄銅ろう	鉄 鋼
FC	59	0.75	0.35	0.15	0.20	-	残	885-8 95	8.39	L-CuZn39Sn 2.0533	----	Mn 入り 黄銅ろう	
ET	60	0.35	-	-	0.30	-	残	890-9 00	8.31	L-CuZn40 2.0367	BcuZn2*	流動性に 優れる	非鉄 金属用
BW6	59	-	-	-	0.20	-	残	890-9 00	8.31	L-CuZn40 2.0367	BcuZn1	Sn フリー	汎用
NB773	48	-	-	0.10	0.20	10	残	905-9 15	8.30	L-CuNi10Zn42 2.0711	BcuZn6	Ni 入り 黄銅ろう	

注) 上記数値は公称値であり、仕様書として御使用出来ません。

お問い合わせ先：

ユミコアジャパン株式会社

テクニカルマテリアル ロー付け材料

東京 Tel 03-5413-9338 Fax 03-5413-9313