

●宝飾用貴金属合金

合金種類	色合い	溶融範囲 °C	硬度 (HV 5)				比重 g/cm ³
			なまし後	20%	40%	60%	
カラーゴールド							
8K 333/75	山吹色	850 - 910	105	160	210	230	10.6
8K 333/90*	ローズ	890 - 930	110	180	205	215	10.9
8K 333/120	淡黄色	800 - 860	100	160	200	210	10.5
9K 376/60	山吹色	870 - 950	110	150	180	210	11.0
9K 375/120*	黄	800 - 830	125	185	200	220	10.9
14K 585/40	赤	900 - 920	130	200	220	230	13.1
14K 585/45*	黄	835 - 860	100	160	210	230	12.8
14K 585/100*	ローズ	820 - 870	140	180	220	230	13.3
14K 585/200*	山吹色	830 - 850	170	205	235	250	13.6
14K 585/260	黄色	830 - 850	160	215	240	255	13.8
14K 585/300	淡黄色	850 - 890	140	180	220	235	13.9
14K 585/340	緑黄色	860 - 940	120	160	180	195	14.0
18K 750/40	赤	880 - 900	170	200	250	270	15.1
18K 750/90	ローズ	870 - 890	150	200	220	230	15.3
18K 750/125	山吹色	880 - 890	140	180	200	215	15.4
18K 750/130	山吹色	880 - 890	140	180	200	215	15.4
18K 750/150	淡黄色	890 - 920	130	180	200	210	15.5
21K 900/-*	ローズ	930 - 950	100	140	160	175	17.3
21K 900/50	山吹色	940 - 985	80	120	140	160	17.6
22K 917/53*	山吹色	980 - 1020	55	105	120	125	17.9
23K 990/-	山吹色	970 - 1040	30	50	70	110	19.0
ホワイトゴールド							
8K 333/585*	白 Ag	870 - 930	80	115	125	135	12.1
9K 375/560	白 Ag	880 - 920	80	115	125	135	12.4
14K 585 S2	白 14% Pd	970 - 1080	130	190	210	230	14.4
14K 587 H2*	白 7% Ni	890 - 960	145	230	265	280	12.7
14K 590 H1*	白 10% Ni	910 - 990	150	240	270	290	12.7
14K 588 E*	白 Mn	880 - 970	100	140	170	195	13.7
14K 585 S*	白 10% Pd	1040 - 1130	900	140	160	175	14.5
14K 585 M	白 19% Pd	1060 - 1150	160	220	240	250	14.5
18K 752 H2	白 6% Ni	920 - 940	190	245	280	300	14.8
18K 760 H1	白 10% Ni	920 - 960	210	270	290	310	14.9
18K 751 E	白 Mn	940 - 980	120	160	190	210	14.3
18K 750 A*	白 10% Pd	980 - 1060	160	215	245	255	16.0
18K 750 S	白 10% Pd	1000 - 1160	100	160	180	190	16.0
18K 750 CHR*	白 13% Pd	1030 - 1100	160	210	230	275	16.3
18K 750 S2*	白 14% Pd	990 - 1100	120	175	190	205	16.0
18K 750 M	白 16% Pd	1040 - 1150	140	190	220	240	15.8
18K 750 U	白 12.5% Pd	1055 - 1120	125	170	200	220	15.9
パラジウム							
PdAg950*	白	1380 - 1450	95	130	150	165	11.8
プラチナ							
PtIr 800*	白	1815 - 1830	190	220	235	260	21.7
PtCo 950*	白	1730 - 1740	130	190	210	225	20.5
PtW 950	白	1840 - 1860	150	175	195	220	21.0
PtCu 960	白	1730 - 1745	100	145	170	185	20.3
PtPlus 950	白	1620 - 1680	180	250	305	340	19.3
銀							
Ag 835*	白	780 - 840	80	110	125	140	10.2
Ag 925	白	820 - 910	75	105	130	140	10.4
Ag 935	白	820 - 910	75	105	127	138	10.4
Ag 970*	白	910 - 940	55	85	100	110	10.4

*) 特殊合金

上記合金のデータシートなど、詳細に関しましては担当者までお問い合わせ下さい。