

品名	pH値	貴金属濃度 (g/L)	浴温(°C)	硬度Hv	皮膜中の 貴金属量	合金中の他 金属	用途
【高速金めっき】							
Auruna 8100	4.2-4.6	12	55	140-200	99.7	Co	コネクタ、プリント基板
【硬質(弱酸性)金めっき】							
Auruna 215	4.0	2.5	35	220	98.5	Fe/In	装飾用
Auruna 220	3.4-3.7	4	30	270	96.5	Ni/In	装飾用
Auruna 230	3.4-3.7	4	45	270	96	Ni/In	装飾用
Auruna 311	0.1-0.8	2	室温	165	99.7	Co	装飾用、工業用
Auruna 530	4.0	6	35	170	99.7	Co	工業用(プリント基板)、高電流効率
Auruna 536	4.2	8	45	150-170	99.7	Fe	工業用、装飾用
Auruna 536LC	4.0	2	50	180	99.5	Fe	工業用、装飾用
Auruna 539	4.2	8	45	150-220	99.7	Co	工業用、装飾用
Auruna 539LC	4.0	2	50	200	99.5	Co	工業用、装飾用
【中性装飾金めっき】							
Auruna 500LC	7.0	2.0	57	380-400	75	Cu	装飾用
Auruna 554	7.0	1.0	25-50		90%以上	銀又は銅	装飾用
【純金めっき】							
Auruna 55F	6	1	50	85	99.99		半導体(リードフレーム用)
Auruna 551	3.8-4.2	1.0	室温	-	99.9		金ストライク、工業用、装飾用
Auruna 555	7	1.0	50	-	99.9		金ストライク、装飾用
Auruna 556	6	8	50	250	99.9		工業用、装飾用
Auruna 558	8.2	12	72	70	99.9		半導体、プリント基板
Auruna 559	7.5	16	70	100	99.9		リードフレーム(高速めっき)
Auruna 580	3.9	2	20-40		99.9		Auruna 558、559の下地ストライクめっき
Auruna 5000ST	6	4	65	70	99.9		半導体、プリント基板(リール-ツー-リール基板)
Auruna 5100	6	6	65	85	99.99		半導体、プリント基板
【銀めっき】							
Arguna ET	12.5	30	18-25	110-130	99.9		半導体、プリント基板、コネクタ
Arguna ET-S	12.5	80-120	30-75	110	99.9		半導体、コネクタ
Arguna CF	8.3	100-120	75	100	99.9		半導体、コネクタ
Arguna 4500	9.0	60-120	60	100	99.9		半導体、コネクタ
Arguna S	>12	40	15-30	150-170	99.5		装飾用
Arguna 621	約13	40	室温	80-110	99.9		工業用、装飾用
Arguna 630GAM	12.5	30-60	20-45	170-190	97		コネクタ(熱エージング後硬度:120-130)
【ルテニウムめっき】							
Rutuna 479 Black	1.2	5	65	-	>95		装飾用
Rutuna 478	1.4	10	70	-	99.9		工業用
Rutuna 490 Black	6.5-9.0	2	65	-	>95		装飾用
【パラジウムめっき】							
Palluna 451	8.0	8-35	35-50	350	99.7		工業用、装飾用
Palluna 452	8.0	6-10	55		99.9		半導体(リードフレーム用)
Palluna 457	7.7	10	42	300-350	99.9		装飾用
Palluna 462	8.2-8.5	7-15	25-35	620	65-80	Ni	コネクタ、装飾用
Palluna 468	7.5	15-20	45	580-620	80-90	Ni	コネクタ、プリント基板
Palluna ACF100	5.5	15	55	550	80	Ni	コネクタ
【ロジウムめっき】							
Roduna J1	<1	2	35	800-900	99.9		装飾用
Roduna DB	<1	2	40	800-900	99.9		装飾用
Roduna T	<1	5	40	800			コネクタ(リード)接点
Roduna Alloy 1	酸性	Rh1.6、Ru0.4	45	600-900	Rh75/Ru25		装飾用、工業用
【プラチナめっき】							
Platuna N1	<1	2	30	500	99.9		装飾用
【銅・錫・亜鉛 合金めっき】							
Miralloy 2844	>13	-	60	600		Cu/Sn/Zn	工業用、装飾用(ラック、パネル用)
Miralloy 2847	>13	-	60	400		Cu/Sn/Zn	工業用、装飾用(パネル専用)
Miralloy 3849	>13	-	55	300		Cu/Sn	工業用
【その他】							
NiPhos 965	2.6	-	60	550-600		Ni、P	工業用
NiPhos 966	2.6	-	60	550-600		Ni、P	工業用、装飾用
Gold Stripper 645	>13	-	25-35	-	-	-	金20g/Lまで溶解可能
Pd Stripper 640	alkaline	-	20-30	-	-	-	Pd 20g/Lまで溶解可能